

# AS-150

## ANTI-SLIP FLOOR AND DECK COATING

### 特 徴

フェロックス (AS-150) は一液性の、エポキシ・エステル系ノンスリップデッキ・コーティング塗料で歩行者がいかなる場合でも安全に歩行できるように設計されており簡単に手早く金属・コンクリート・木の表面に塗ることが出来ます。たとえば、階段・非常階段・通路・工場・倉庫・厨房などに塗れば床面が濡れた場合でも安全に歩行が出来ます。

フェロックス (AS-150) は、一度使用しても容器を密閉された状態で保管しておくことにより2年間品質が変わらないため次回の使用のために保管しておくことも可能です。

フェロックス (AS-150) は防炎効果があり、ガソリン・油・酸・アルカリ・溶剤等にも耐える製品になっております。

JG 国土交通省型式承認 フェロックス(AS-150) 第 F-118 号

NK 日本海事協会承認番号 FERROX(AS-150) 06EQ214FPA(R)

### 仕 様

揮発性有機溶剤含有量(VOC) : 340 グラム/ℓ

ソリッドボリューム : 61%

乾燥時間 : 歩行可能 12時間(21℃)

硬化時間 72時間(21℃)

標準施工面積 : 4~6 m<sup>2</sup> (スプレー)

3~4 m<sup>2</sup> (コテ)

4~5 m<sup>2</sup> (ローラー)

重量 : 1.67 kg/ℓ

引火点 : 27℃

摩擦係数 (ASTM F609) : ドライ-1.17

ウェット-1.00

パッケージ : 1ガロン・5ガロン